

## Technisches Merkblatt

Seite 1 von 1

- Charakteristik:** AKEMI® Haftreiniger AP 40 ist eine Einkomponenten-Grundierung für AKEMI® Dichtstoffe zur Verbesserung der Haftung. Keine Ablüftzeit auf glatten, nicht saugenden Untergründen erforderlich.
- Einsatzgebiet:** AKEMI® Haftreiniger AP 40 wird zum Grundieren der Fugenflanken vor dem Einbringen von AKEMI® Dichtstoffen auf metallischen Untergründen wie Zink, Eloxal und Edelstahl sowie einigen Kunststoffen wie PVC und Sanitär-Acryl eingesetzt. Anwendung im Innen- und Außenbereich in Wand-, Boden- und Deckenfugen zur Verbesserung der Haftung von Dichtstoffen.
- Gebrauchsanweisung:**
1. Kontaktflächen müssen trocken, sauber, fett- und staubfrei sein.
  2. Mit sauberem, trockenem und fussellosem Tuch auf glatte, nicht saugende Untergründe, mit Pinsel auf saugende, strukturierte Untergründe auftragen.
  3. Die behandelten Flächen vor Feuchtigkeit und Staub schützen.
  4. Bei glatten, nicht saugenden Untergründen kann der Dichtstoff ohne Ablüftzeit aufgetragen werden, bei strukturierten oder saugenden Oberflächen ist eine Ablüftzeit von ca. 15 Minuten einzuhalten. Eine Ablüftzeit von 2 Stunden nicht überschreiten.
- Besondere Hinweise:**
- Zur Vermeidung von Fleckenbildung Primer nicht auf die Sichtflächen auftragen bzw. sofort entfernen.
  - Im Überschuß aufgetragener Primer verschlechtert die Haftung.
- Lagerung:** Bei trockener und kühler Lagerung (5-25°C) im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 12 Monate ab Herstellung.
- Sicherheitshinweise:** Beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt.
- Zur Beachtung:** Vorstehende Angaben wurden nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren können diese Angaben sowie sonstige mündliche oder schriftliche anwendungstechnische Hinweise nur unverbindlichen Charakter aufweisen. Der Verwender ist im Einzelfall verpflichtet, eigene Versuche und Prüfungen durchzuführen; hierzu zählt insbesondere das Ausprobieren des Produktes an unauffälliger Stelle oder die Anfertigung eines Musters.

TMB 03.21